


strato trowel prime 220



1 POPIS PRODUKTU

Pro špachtlování optimalizovaný základní lak na parkety. Použitelný jako základní lak pro špachtlování surového dřeva a také jako špachtlovací pojivo pro přešpachtlování mezi vrchními laky. Pachově neutrální, redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení, zvyšuje plnivost následných finálních nátěrů.

Na bázi speciálních vysoce kvalitních akrylátových disperzí. Rychleschnoucí, redukuje zdrsnění dřeva. Použitelný pod všechny strato-laky.

Giscode W2+, nízké emise a pach.

Všeobecné stavební povolení dle normy DIN/EN 14342:

abZ-Nr. pod 1K-strato-laky: Z-157.10-157

abZ-Nr. pod 2K-strato-laky: Z-154.10-155

2 OBLASTI POUŽITÍ

Dřevěné podlahy s uzavřenými spárami. Špachtlovací základní lak se zpravidla nepoužívá v silně zatěžovaných prostorách nebo na silně savých dřevinách. V těchto případech doporučujeme základní laky aplikované válečkem, např. **strato classic prime 200**, nebo kompletní lakovou stavbu vrchním lakem.

3 POUŽITÍ

Lak dobře protřepat. **strato trowel prime 220** aplikovat nerezovou špachtlí. Po krátké době schnutí podlahu přešpachtlovat ještě jednou do kříže. Po zaschnutí bez mezibrusu přelakovat vrchním lakem.

Upozornění:

- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu.
- Pro mezišpachtlování musí být lakovaná plocha celoplošně matně přebroušena.
- Teplota v prostoru a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.

4 SPOTŘEBA

cca 50 ml/m² (20 m²/l) při špachtlování surového dřeva. Při nedostatečném vytmelení nebo silně savých dřevinách zvýšená spotřeba možná.


cca 10-20 ml/m² (50-100 m²/l) při mezišpachtlování.

5 DOBA SCHNUTÍ

Po cca 60 minutách (při 23 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu) dále zpracovatelný.

Před pokračováním v lakování musí být **strato trowel prime 220** dokonale proschnutý. Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.

strato trowel prime 220



7 SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosah dětí.

8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, polyakrylát, Glycoether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

voc (g/l) 49 (ISO11890) / GISCODE: W2+ / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

Při aplikaci stříkáním používat kombinovaný filtr A2/P2. Při broušení používat prachový filtr P2. Během zpracování a schnutí se postarat o dobré větrání. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Nevylévejte do kanalizace, odpadu nebo půdy. Čištění nářadí ihned po použití vodou a mýdlem. Do sběrného kontejneru pro recyklaci vyhazujte pouze důkladně vyprázdněné obaly. Tekuté zbytky materiálu odevzdejte do sběrného místa pro staré laky. Barva obsahuje BNPD, CIT, MIT; Informace pro alergiky na telefonním čísle v bezpečnostním listu.

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Čištění nářadí vodou.


10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

strato trowel prime 220



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.