

SuperBond



1 POPIS PRODUKTU

Aktivační penetrace pro zaručení přilnavosti nátěrů, které jsou tvrzeny isokyanáty. Pro aplikaci na nesavé silikátové podklady, jako např. keramická dlažba, leštěné žulové povrchy a také sklo nebo kovy.

- Neobsahuje rozpouštědla.
- Lehká aplikace.
- Netvoří film.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro všechny typy nesavých kamenných povrchů na bázi silikátu (např. žula), glazovanou keramickou dlažbu a také pro skleněné a kovové povrchy. Používá se vždy před aplikací laku **Dr. Schutz PU Anticolor**, **PU Color** nebo **UV PU Siegel**.

Bez dalšího účinku na všechny ostatní povrchy (elastické podlahoviny, epoxid, polyuretan, minerální cementové podklady).

3 POUŽITÍ

SuperBond nanést při minimální teplotě +15°C neředěný rovnoměrně, tence a stejnoměrně na základně vyčištěný a suchý povrch. Důkladně jej zapracovat čistým **plochým mopem, padem nebo kartáčem**. Přebytky produktu setřít čistým hadrem. Po vyschnutí vody ihned a co nejdříve přelakovat vhodným lakem Dr. Schutz.

Upozornění:

- Teplota v prostoru, teplota povrchu a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než +15°C.
- Cementové zbytky, separační látky, oxidy (rez) a volně ležící částice musí být kompletně odstraněny z povrchu. Plocha připravená pro penetraci musí být prosta nečistot a organických hmot (např. lak, ošetřovací prostředky, čisticí prostředky, mastnoty, vosky). Pro tyto účely je možné použít **Základní čisticí přípravek R**, **Turbo základní čistič** nebo **Inolit aktivní prášek** a provést důkladné základní čištění a pečlivé finální přemytí povrchu čistou vodou (neutralizace). Doporučujeme použít jednokotoučový stroj SRP 1 a PU sanační pad šedý nebo tvrdý Grit kartáč.
- Aplikaci doporučujeme provádět čistým mopem Lasička nebo mopem Profi-mop nebo suchým a čistým **Lakovacím válečkem Aquatop**.
- Aby bylo zamezeno kontaminaci povrchu obuví, doporučujeme pracovat v čistých návlecích na pracovní obuv.
- Silné zapracování je důležité, neboť se na povrchu nacházejí mikroskopicky tenké přilnavé látky, které ovlivňují kontaktní reakci tak, aby bylo zajištěno dokonalé spojení s podkladem. Optimální je použití jednokotoučového stroje s podloženým hadrem popř. PU sanačním padem šedým.
- Při delším prostoji mezi penetrací SuperBond a následným přelakováním se může celý efekt opět ztratit. Proto musí být ihned po zaschnutí penetrace provedeno první lakování povrchu! Pro podporu stejnoměrného schnutí a urychlení prací doporučujeme použít ventilátor (např. Dr. Schutz TG1).
- SuperBond není nátěr, ale slouží k reaktivní úpravě povrchu. Z toho důvodu musí být aplikován tence, ale správně a celoplošně. Příliš silný nanos nepřinese žádné vylepšení.

SuperBond



4 SPOTŘEBA

cca 20-30 ml/m² (30-50 m²/l).

5 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a připraven pro další nátěry za cca 1 hodinu (při teplotě 20 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu, pohybu vzduchu).

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.

6 SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Použitelnost 12 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosahu dětí.

7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Voda, Netěkavé organosilany.

voc (g/l) 0 (ISO11890) / 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu s nízkým obsahem nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Čištění náradí vodou.

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

SuperBond



Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.